

Tehničke informacije

HARDLUX RUST BEATER

temeljni i međuslojni premaz



Opis

HARDLUX Rust Beater je jednokomponentni brzosušivi temeljni i međuslojni premaz na osnovi alkidne smole, koji sadrži protukorozijske pigmente.

Može se nanositi izravno na hrđu, prilikom čega ju veže, neutralizira i sprječava njezino daljnje širenje.

Područje primjene

Prikladan je za metalne konstrukcije koje su izložene vremenskim uvjetima.

Asortiman proizvoda

narandasto-crveni

Izgled

mat

Gustoća

1,3 – 1,4 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Razrjeđivanje

Razrjeđivač za HARDLUX Rust Beater

Sadržaj nehlapivih tvari

težinski: 68±2 %

volumni: 51±2 % (HRN EN ISO 3251)

Sadržaj hlapivih organskih spojeva

HOS: A(i) 500 g/l; maks. 480 g/l (HRN EN ISO 11890-1)

Priprema površine

Za postizanje optimalne zaštite zahrđalih površina preporučuje se uklanjanje trusne hrđe, masnoće i vlage.

NAPOMENA! Ne preporučuje se upotreba premaza s protukorozijskim pigmentima na konstrukcijama koje će biti uronjene tijekom eksploatacije.

Mjere sigurnosti

Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja te izvan dohvata djece. Sprječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave. Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

HARDLUX RUST BEATER

temeljni i međuslojni premaz

Nanošenje materijala

Prije upotrebe dobro promiješati!

Premaz se može nanositi kistom, valjkom ili prskanjem u dva sloja.

Raspon debljina suhog filma može se mijenjati ovisno o području primjene premaza što može dovesti do odstupanja od navedenih vrijednosti izdašnosti i međupremaznog intervala.

Nakon upotrebe dobro zatvoriti ambalažu i temeljito oprati korištene alate u navedenom razrjeđivaču.

Za sve nedoumice obratiti se Chromos-Svjetlost tehničkom savjetniku.

Uvjeti rada

temperatura zraka: min. +5 °C

relativna vlažnost zraka: maks. 85 %

temperatura površine: min. 3 °C viša od točke rosišta

Izdašnost i debljine nanosa

preporučena

debljina suhog filma [μm]	debljina mokrog filma [μm]	teoretska izdašnost [m ² /l]
30	60	17,0

Sušenje

temperatura površine (°C)	suh na dodir (sati)	potpuno suh (sati)	međupremazni interval	
			min. (sati)	maks. (dana)
20	1	5	2	14

Rok valjanosti

2 godine od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži.

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

HARDLUX RUST BEATER

temeljni i međuslojni premaz

Opće napomene

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog upotrebe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev

O 8.3/2//1 | 16.02.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668