

## Tehničke informacije

### SIMPRA SILIKON PRIMER

#### *Impregnacija na bazi silikonskih smola*



|  |   |
|--|---|
| <b>opis proizvoda:</b>                           | Temeljni premaz na bazi vodene emulzije silikonskih smola.  |
| <b>područje namjene:</b>                         | Upotrebljava se za smanjenje upojnosti mineralnih podloga uz istovremeno povezivanje čestica podloge i stvaranje hidrofobnosti najčešće na vanjskim površinama prije premazivanja silikonskom fasadnom bojom <i>Fasena silikon</i> . Pogodna za sve vrste mineralnih podloga (vapnene, vapneno-cementne ili cementne žbuke, beton, gips-kartonske i vlaknenocementne ploče). Neodgovarajuće podloge su kamen, drvo i plastika.  |
| <b>izgled premaza:</b>                           | Bezbojan.   |
| <b>razrjeđivanje:</b>                            | Čistom vodom 1:1, na jedan dio Simpra silikon primera dodati jedan dio vode.  |
| <b>potrošnja:</b>                                | 0,08–0,1 l/m <sup>2</sup> na bazi razrjeđenja 1:1, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge. Točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.  |
| <b>gustoća:</b>                                  | 0,95–1,05 kg/l (HRN EN ISO 2811-1).   |
| <b>sadržaj nehlapih tvari:</b>                   | 40±1 % (HRN EN ISO 3251).   |
| <b>sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS):</b> | A(h), 30 g/l; maks. 1 g/l (HRN EN ISO 11890-1).   |
| <b>uvjeti rada:</b>                              | Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +5 °C, a manja od +30 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 80 %. Materijal se ne smije nanositi na osunčanim površinama (na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše) i za vjetrovita, kišovita i maglovita vremena. Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produljuju vrijeme vezivanja te mogu neravnomjerno promijeniti nijansu. Visoke temperature ljeti skraćuju otvoreno vrijeme rada materijala.  |
| <b>priprema podloge:</b>                         | Podloga mora biti potpuno suha, glatka, čista, bez slabo vezanih dijelova, masnih mrlja, pljesni i ostalih stranih tijela. Prije svakog tretiranja podloge potrebno ju je pregledati i utvrditi njezino stanje. Sve slabo vezane dijelove podloge i starih premaza je potrebno ukloniti do zdravog dijela. Nastale neravnine, ovisno o njihovoj dubini, zapuniti prikladnim sanacijskim žbukama ili izravnati masama za izravnavanje. Nove podloge od vapneno-cementnih žbuka moraju se sušiti minimalno 14 dana, mase za izravnavanje minimalno dan po milimetru debljine, a nove betonske podloge minimalno mjesec dana. Podloge zaražene pljesni tretirati biocidnom otopinom <i>Algenon</i> ili <i>Algenon Plus</i> , zatim očistiti pomoći krpe ili četke i otopine univerzalnih sredstava za čišćenje. Masne i jako zaprljane dijelove oprati otopinom <i>Kalijevg sapuna</i> . |
| <b>priprema i aplikacija materijala:</b>         | Materijal promiješati u originalnoj ambalaži. Preporučamo nanošenje kistom ili ličilačkim valjkom, u jednom sloju. Kod upotrebe valjka koristiti primjerenu mrežu za cijeđenje. Za upotrebu pripremiti količinu proizvoda koja je dovoljna za obradu jedne plohe, ostatak čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži. Nikako čuvati već razrijeđen proizvod! Materijal je potrebno ravnomjerno utrljati u podlogu izbjegavati pojavu curaka i mjestimičnog prezasićenja. Obavezna zaštita okvira prozora i vrata te stakla i prozorskih klupčica.<br>Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.<br>Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.<br>Za sve nedoumice, molimo obratiti se prodajno-tehničkom savjetniku tvrtke Chromos-  |

## Tehničke informacije

### SIMPRA SILIKON PRIMER

*Impregnacija na bazi silikonskih smola*



|   |  |
|---|--|
|   | Svetlost.  |
| <b>sušenje:</b>                                     | 4–6 sati ( $T = +20^{\circ}\text{C}$ , rel. vl. = 65 %). Ovisno o vremenskim uvjetima navedeni period se može produžiti.   |
| <b>transport i skladištenje:</b>                    | Skladištitи u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog dosegа sunčevih zraka na temperaturi od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$ . U zimskim uvjetima zaštiti od smrzavanja.   |
| <b>rok valjanosti:</b>                              | U neotvorenoj ambalaži 1,5 godina.   |
| <b>postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:</b> | Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.  |
| <b>kontrola kvalitete:</b>                          | Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svetlost d.o.o.  |
| <b>opće napomene:</b>                               | Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.<br><br>Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici <a href="http://www.chromos-svetlost.hr">www.chromos-svetlost.hr</a> ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznaake na ambalaži proizvoda, dok su sigurnosno – tehnički listovi dostupni na zahtjev. |

travanj 2025.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;

Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

