

## Tehničke informacije

### LATEX STRONG

Visokokvalitetna periva boja za unutarnje zidove



**opis proizvoda:** Visokokvalitetna boja za unutarnje zidove, posebno otporna na habanje koja stvara čvrst i elastičan film. Obojene površine su perive i mogu se prati univerzalnim kućanskim sredstvima za čišćenje te dezinfekcijskim sredstvima za površine u zdravstvenim ustanovama.

**područje primjene:** Zahvaljujući otpornosti na pranje posebno je pogodan za dekorativnu zaštitu jako opterećenih zidnih površina kao što su vrtići, škole, bolnice, hoteli, domovi za starije osobe i drugi javni objekti. Primjenjuje se na površinama izrađenim od podložnih vapnenocementnih žbuka, masa za izravnavanje, vlakneno-cementnih i gips-kartonskih ploča, ploča od iverice, strukturiranih tapeta kao i za površine sa čvrstim starim premazima koje je potrebno obnoviti. Nije pogodan za primjenu na čistim vapnenim podlogama i neupojnim podlogama.

**asortiman proizvoda:** Proizvodi se u bijeloj boji, a primjenom *Top Mix* sustava za nijansiranje moguće je postići široki spektar nijansi iz ton karte Chromos-Svjjetlost te iz mnogih drugih ton karata prisutnih na tržištu. Samostalno nijansiranje je moguće upotrebom pigmentnih preparacija *Kemoton Strong* ili *Kemoton Plus*.  
Proizvodi se u tri varijante stupnja sjaja: Latex Strong Satin/Latex Strong Polumat/Latex Strong Mat

**razrzjeđenje:** Čistom vodom.

	Latex Strong Satin	Latex Strong Polumat	Latex Strong Mat
prvi sloj	do 5 %	do 10 %	do 15 %
drugi sloj	do 5 %	do 5 %	do 10 %
Latex Strong Satin/Polumat/Mat u dubokim tonovima (obično prve tri nijanse u <i>Top Mix</i> ton karti) nanositi nerazrijeđen ili razrijeđen do 5%.			

Dodatak vode u proizvod ovisi o odabranoj nijansi i količini dodanog koloranta.

6–8 m<sup>2</sup>/l u dva sloja, ovisno o upočnosti i hrapavosti podlage.

**tehničke karakteristike:**

	Latex Strong Satin	Latex Strong Polumat	Latex Strong Mat
sadržaj suhe tvari (HRN EN ISO 3251):	53±2 %	61±2 %	67±2 %
Gustoća kg/l (HRN EN ISO 2811-1):	1,2–1,3	1,30–1,45	1,5–1,6

**sadržaj hlapivih organskih spojeva:**

A(a), 30 g/l; maks. 5 g/l (HRN EN ISO 11890-1).

## Tehničke informacije


### LATEX STRONG

Visokokvalitetna periva boja za unutarnje zidove



**tehnički podaci prema HRN EN 13300:**

Maksimalna veličina čestica (HRN EN 21524)	Fina < 100 µm
Klasa otiranja na mokro (HRN EN ISO 11998)	Razred 1
Pokrivnost (HRN EN ISO 6504-3)	Razred 1
Stupanj sjaja (HRN EN ISO 2813)	sjaj/polumat/mat



CHRO  
SVJ



**uvjeti rada:**

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +5 °C, a manja od +30 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 80 %. Visoke temperature ljeti skraćuju otvoreno vrijeme rada materijala. Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produljuju vrijeme vezivanja te mogu neravnomjerno promjeniti nijansu.

**priprema podloge:**

Podloga mora biti potpuno suha, glatka, čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja, gljivica i ostalih stranih tijela. Prije svakog bojenja podlogu je potrebno pregledati i utvrditi njezino stanje (nosivost, upojnost itd.). Podloge zaražene pljesni tretirati biocidnom otopinom *Algenon* ili *Algenon Plus*, a zatim očistiti pomoću krpe ili četke i otopine univerzalnih sredstava za čišćenje. Sve slabo vezane dijelove podloge i starih premaza je potrebno ukloniti do zdravog dijela. Neravne površine, ovisno o veličini udubljenja izravnati disperzivnom masom za gletanje *Premium Glet*. Nove podloge od vapneno-cementnih žbuka moraju se sušiti minimalno 14 dana, dok mase za izravnavanje minimalno dan po milimetru debljine materijala. Nove, nikad bojane podloge premazati impregnacijom *Simpra universal primer* (omjer 1:3). Prilikom prebojavanja nehomogenih podloga i starih premaza u intenzivnim nijansama te bojenje slabije pokrivnim nijansama (žute, narančaste, crvene...) potrebno je prethodno nanijeti Latex Strong Mat bijeli u nijansi približnoj nijansi završnog sloja Latex Stronga. Dobro prihvaćene uljane premaze nahrapaviti brusnim papirom te ugraditi Latex Strong direktno bez impregnacije. Na podloge od masa za izravnavanje na bazi gipsa ugraditi impregnaciju *Simpra universal primer* 1:5, međusloj Latex Strong Mat razrijeden 15 % te zatim dvostruki nanos odabranog Latex Strong proizvoda. Latex Strong nanositi min 6 h nakon nanošenja impregnacije ovisno o vremenskim uvjetima. Za najbolje rezultate otpornosti na pranje, hrapave podloge izravnati disperzivnom glet masom *Premium glet*, a gips-kartonske podloge obraditi minimalno u kvaliteti Q3.

**priprema i aplikacija materijala:**

Podloga mora biti čvrsta, suha, glatka i čista. Prije upotrebe materijal promiješati u originalnoj ambalaži spororotirajućom miješalicom. Po potrebi, razrijediti vodom do konzistencije za nanošenje. Proizvod je obradiv i kod većeg razrjeđenja, no određena svojstva materijala više nije moguće postići (stupanj sjaja, pokrivnost, stupanj bjeline, otpornost na mokro pranje itd.). Nanosi se ličilačkim kistom, kratkodlakim krznenim odnosno tekstilnim soboslikarskim valjkom (dužina dlaka iznosi 10-12 mm) ili uređajem za prskanje (Airless) u dva sloja (broj dizne 319, 419, 519). Kod upotrebe valjka koristiti

## Tehničke informacije

### LATEX STRONG

Visokokvalitetna periva boja za unutarnje zidove



primjerenu mrežu za cijeđenje. Drugi sloj se nanosi tek kad je prethodni potpuno osušen (cca 4–6 h). Na jednu plohu nanositi proizvode iz iste proizvodne šarže. **Različite proizvodne šarže, kao i proizvode nijansirane u Top Mix sustavu potrebno je egalizirati prije upotrebe.** Za upotrebu pripremiti količinu proizvoda koja je dovoljna za obradu jedne plohe, ostatak čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži. Nikako čuvati već razrijeđen proizvod! Prilikom nanošenja materijala prskanjem, potrebno je koristiti zaštitnu opremu (zaštitne naočale, zaštita dišnih puteva, zaštitna maska). Kako bi se izbjegli vidljivi spojevi i tragovi valjka ili četke, savjetujemo nanošenje mokro na mokro bez prekida od jednog do drugog krajnjeg ruba površine. Naknadni popravci nisu dozvoljeni. Preporučujemo prvo nanos boje uz rubne dijelove zidova četkom, zatim nanos boje valjkom uz izjednačavanje spoja. Bilo kakvo popravljanje materijala tijekom izvođenja radova nije dozvoljeno (razrijedivanje, dodavanje koloranata i sl.). Odmah nakon završetka radova alat oprati vodom.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

Za sve nedoumice, molimo obratiti se prodajno-tehničkom savjetniku tvrtke Chromos-Svetlost.

**sušenje premaza:** Međupremazni interval 4–6 h (20 °C i rel. vl. zraka 65 %). Potpuno sušenje premaza 6–12 h (20 °C i rel. vl. zraka 65 %). Ovisno o vremenskim uvjetima navedeni period se može produžiti.

**održavanje unutarnjih zidova:** Površine otprašiti, a slabije prihvaćena zaprljanja očistiti slabim trljanjem mokre krpe. Na površinama s kojih zaprljanja ili mrlje nije moguće odstraniti, potrebno je obaviti obnavljajuće bojenje (novi dvoslojni nanos boje, pogledati priprema materijala).

**mjere sigurnosti:** Potrebno je pridržavati se općih pravila za građevinske radove. Čuvati izvan dohvata djece. Nositи заštitnu opremu. Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda.

**transport i skladištenje:** Skladištitи u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 °C do +25 °C. Proizvod ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima zaštiti od smrzavanja.

**rok valjanosti:** U neotvorenoj ambalaži 1,5 godina.

**postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:** Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

**kontrola kvalitete:** Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim standardima. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svetlost d.o.o.

**ostale informacije:** Mehanička oštećenja na tamnim nijansama uzrokuju pojavu svijetlih pruga. Opisana pojava je specifična za tamne nijanse i ne utječe na kvalitetu premaza.  
Za prebojavanje velikih površina molimo obratiti se prodajno-tehničkom savjetniku tvrtke Chromos-Svetlost.

**opće napomene:** Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Nijansiranjem proizvoda može doći do manjih odstupanja kod pojedinih tehničkih karakteristika. Ovisno o svojstvima podlage i

## Tehničke informacije

### LATEX STRONG

Visokokvalitetna periva boja za unutarnje zidove



načinu primjene proizvoda moguća su manja odstupanja u nijansi u odnosu na ton kartu. Nijansu proizvoda, prije primjene, obavezno provjeriti na manjoj testnoj podlozi jer eventualne naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti. Prije korištenja materijala kupac je obvezan provjeriti nijansu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici [www.chromos-svetlost.hr](http://www.chromos-svetlost.hr) ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno-tehnički listovi dostupni na zahtjev.

listopad, 2021.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Croatia;  
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

